

شرکت تعاونی صالح گچ سمنان  
SEM NAN SALEH GYPSUM PLASTER



برگه نتایج آزمون سوپر گچ میکرونیزه برابر استاندارد ملی 12015-2 ایران

شرکت تعاونی صالح گچ سمنان

Micronized Gypsum Analysis

روش آزمون	نتایج گچ صالح (Result Saleh Gypsum)	حدود قابل قبول (Result on percentage)	ویژگیها (Element)	ردیف (Item)
طبق استاندارد ملی 12015-2	0	0	(Finesse)	مانده روی الک 1
	7.4	≥6	(Tension strength)	تاب فشاری حداقل - N/mm2 2
	3.6	≥2	(Bending strength)	تاب خمشی حداقل - N/mm2 3
	10.5	12~7	(Initial setting time-min)	زمان گیرایش - دقیقه اولیه - حداقل 4
	24	30	(Second setting time-min)	زمان گیرایش - دقیقه نهایی - حداکثر 5
	%95.7	≥%50	(Purity)	میزان سولفات کلسیم (خلوص) 6
	200	-	(Mesh)	مش 7
	%93.9	-	(whiteness)	سفیدی 8