



شرکت تعاونی صالح گچ سمنان

SEMNAN SALEH GYPSUM PLASTER

برگه نتایج آزمون گچ ساختمانی (روکار)

شرکت تعاونی صالح گچ سمنان

Gypsum Plaster Analysis

ردیف (Item)	ویژگیها (Element)	حدود قابل قبول (Result on percentage)	نتایج گچ صالح (Result Saleh Gypsum)	روش آزمون
1	مانده روی الک (Finesse)	$1.5 \geq$	0	طبق استاندارد ملی 12015-2
2	تاب فشاری حداقل - N/mm^2 (Tension strength)	≥ 6	8.77	
3	تاب خمشی حداقل - N/mm^2 (Bending strength)	≥ 2	4.5	
4	زمان گیرایش - دقیقه اولیه - حداقل (Initial setting time-min)	12~7	10	
5	زمان گیرایش - دقیقه حداکثر - نهایی (Second setting time-min)	$30 \geq$	23.5	
6	میزان سولفات کلسیم (Purity)	$\geq 50\%$	95.7%	
7	مش (Mesh)	-	100	
8	سفیدی (whiteness)	-	93.9%	